

HP 5GKL Gips-Kalk-Leichtputz

- Zusammensetzung:** HP 5 GKL ist ein mineralischer Werkrockenmörtel der Mörtelgruppe P IV c nach DIN 18 557 und DIN 18 550 auf der Basis von Gips, Kalkhydrat, Kalksteinkörnungen, mineralischen Leichtzuschlagstoffen zur Erhöhung der Ergiebigkeit und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitung und Haftung.
- Anwendungsbereich:** HP 5GKL wird verwendet als einlagiger Innenputz auf Mauerwerk aller herkömmlichen Arten sowie auf rau geschaltem Beton. Er bildet den Untergrund für alle üblichen Anstriche, Tapeten und Fliesen. In Feuchträumen soll HP 5 GK wegen seines Gipsanteils nicht eingesetzt werden.
- Verarbeitung:** HP 5 GKL kann mit allen Gipsputzmaschinen verarbeitet werden. Auf die Bedienungsanleitung der Maschinenhersteller wird hingewiesen. Die Wasserdosierung zum Anfahren auf ca. 800 einstellen, dann langsam auf 730 heruntergehen. Die genaue Wasserzugabe und damit die Konsistenz richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrunds, der Temperatur sowie nach dem Zustand des Schneckenmantels. Bei Handverarbeitung den Sackinhalt in ca. 15 l Wasser einstreuen und mit dem Rührquirl anmachen. HP 5 GKL soll nach DIN 18 550 Teil 2 in einer mittleren Dicke von 10 mm aufgetragen werden. Muss auf die erste Putzschicht nochmals eine Schicht aufgetragen werden, so ist die erste Lage vor Erhärten aufzurauen. HP 5 GKL ist auf eine Verarbeitungszeit von ca. 2,5 – 3 Stunden, beginnend mit dem Anspritzen, eingestellt. Sie wird jedoch im Einzelfall verändert durch die Raumtemperatur, die Wind- (Zug)-Verhältnisse sowie durch die Saugfähigkeit des Putzgrundes. HP 5 GKL wird mit der Kartätsche abgezogen und gleich plangezogen, nach ca. 10 Minuten muss der Putz mit dem Flügelspachtel abgezogen werden, dann warten, bis gefilzt oder geglättet werden kann. Sollte der Mörtel zu früh fest werden, kann er aufgrund seines Kalkgehalts nach nochmaligem Anfeuchten weiterverarbeitet werden.
- Materialbedarf:** Der Sackinhalt von 30 kg ist bei einer Putzstärke von 12/15 mm ausreichend für ca. 2,4/1,9 m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.
-

Besondere Hinweise: Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrundes sind die DIN 18 350 und 18 550 zu beachten. Der Putzgrund muss saugfähig und frei von Staub, Schalöl und anderen Trennmitteln sein. Stoßfugen sind zu armieren. Betondecken müssen durch und durch trocken sein. Allgemein gilt, dass die Restfeuchtigkeit des Putzgrundes unter 2,5 % liegen muss.
Besonders stark saugender Putzgrund, wie z. B. Gasbeton, bestimmte Ziegel u.a., ist vorzuisolieren oder in dünner Konsistenz vorzuspritzen und dann nass in nass fertigzuspritzen, um ein gleichmäßiges Ziehen des Putzes zu erreichen bzw. ein Aufbrennen zu vermeiden. Auch bei glatten Betonflächen ist ein solches Vorspritzen günstig. Die Luft- und/ oder Objekttemperatur muss über 5° C liegen. Eine Überhitzung des Putzes bei künstlicher Austrocknung ist zu vermeiden.
Bei Asphaltarbeiten ist für eine gute Durchlüftung des Raumes zu sorgen.
Tapeten und Anstriche dürfen erst nach Austrocknung des Putzes aufgebracht werden.
HP 5 GKL darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verwendet werden.

Lieferung: in Säcken zu je 30 kg
lose, im Silo-LKW
lose, im Werkscontainer

Lagerung: trocken, bei geschlossener Verpackung ca. 2 Monate

Qualitätsüberwachung: HP 5 GKL wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.