

HP 90 starcalc

- Zusammensetzung:** HP 90 starcalc setzt sich zusammen aus natürlichem hydraulischen Kalk, Weißkalkhydrat, Marmormehl, Granitkörnung sowie einem geringen Zusatz von Cellulose. HP90 starcalc enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig. Korn: 0,5mm.
- Anwendungsbereich:** HP 90 starcalc ist ein sehr dekorativer Oberputz für den Innenbereich, der sich durch den Glanz der Granitkörnung auszeichnet. HP 90 starcalc wird in den Farben platin, kupfer, bronze, messing und silber hergestellt.
- Untergrund:** Idealer Untergrund ist ein Kalkputz (z.B. HP9 oder HP9L) oder ein Kalk-Zementputz. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds sind die DIN 18350 und 18550 zu beachten. Der Putzgrund muss ausreichend saugfähig, trocken, fest und aufgeraut sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund und bei sehr warmer Witterung muss vorgenässt werden. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5⁰ C liegen.
Für reine Kalkputze ungeeignete Untergründe (z.B. Gipsputze) müssen mit Hessler-Putzhaftgrund, Gipskarton/Gipsplatten mit Hessler Iso-Grund isoliert werden. Auf Plattenuntergründen wird eine Gewebespachtelung mit dem Kalkhaftputz HP 14 empfohlen.
- Verarbeitung:** Den Eimerinhalt mit sauberem Wasser anmachen. Der Wasserbedarf beträgt ca. 7 ltr. für 20 kg (1Eimer). HP 90 starcalc mit der Traufel zunächst in einer Lage aufziehen. Nach dem Ablüften eine zweite Lage aufziehen und nach dem Anziehen mit dem Schwammbrett (feine Struktur) verreiben. Frischen Putz vor schneller Austrocknung schützen, gegebenenfalls nach dem Auftrag mit Wasser benetzen. Nachdem der Putz fast fertig gezogen hat, mit einer Tapezierbürste den Kalkschleier auf der Oberfläche wegreiben, damit der Glanz der Granitkörnung zur Geltung kommt.
- Materialbedarf:** ca. 2 kg/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.
- Besondere Hinweise:** HP 90 starcalc darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verwendet werden.
- Lieferung:** in Eimern zu je 20 kg
- Lagerung:** trocken, bei geschlossener Verpackung ca. 6 Monate
- Qualitätsüberwachung:** HP 90 starcalc wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Hessler Kalkwerke GmbH

69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 0 62 22 / 9 27 50 · Fax 92 75 50

Kennzeichnung: Xi, reizend

Sicherheitshinweise: Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.

Stand Februar 2013
