

Geprüfte
Baustoffe aus
natürlichen und
nachwachsenden
Rohstoffen...

Hessler

KALK & PUTZ

Das Hessler Kalksystem.

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 062 22/92 75-0

HP 9100 PM Rein mineralische Sumpfkalkfarbe

Zusammensetzung: (Volldeklaration)

HP 9100PM besteht aus Sumpfkalk, Marmormehl und Tonmehl.
Enthält kein Titanoxid.

HP 9100PM enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen, sowie pilz- und schimmelwidrig.

Anwendungsbereich:

HP 9100PM findet Verwendung als **Wandfarbe** für den Innenbereich. Sie ist stark feuchteregulierend und frei von organischen Bestandteilen. HP 9100 PM ist **speziell** für **feuchtebelastete Untergründe** (Gewölbe, Keller, etc.) entwickelt.

Untergrund:

Idealer Untergrund ist der rein mineralische Hessler Kalk-Grundputz, HP 9 Pure Mineral, sowie die Hessler Kalk-Oberputze, Kalk-Grundputze oder der Kalk-Haftputz HP 14. **Ungeeignete** Untergründe: ölhaltige Anstriche, kreadende Kalkanstriche, sowie nicht-saugende Untergründe.

Hinweis: Da HP 9100PM nicht vergütet ist, erreichen die Anstriche nicht die gleiche Abriebfestigkeit wie z.B. HP 9100 oder HP 9000.

Verarbeitung:

Den Eimerinhalt mit dem Rührquirl gleichmäßig aufrühren. Bei Bedarf ein wenig Wasser hinzufügen. Die Verarbeitung erfolgt mit der Bürste. HP 9100PM gleichmäßig deckend, jedoch nicht zu dick, im Kreuzgang auftragen und gut ausstreichen (ein zu starker Auftrag kann eine inhomogene Fläche zur Folge haben oder zu Glanz führen). Den in der Regel erforderlichen **zweiten Anstrich** nach einem Tag vornehmen. Während der Verarbeitung erscheint die Farbe teiltransparent, die volle Deckkraft wird erst nach vollständiger Trocknung erreicht. Ein Auftrag „al fresco“ ist ebenfalls möglich. Farbspritzer auf Umgebungsflächen sofort mit Wasser anlösen und entfernen.

Materialbedarf: (bei zweifachem Anstrich)

Eimerinhalt: 12,5 kg Sumpfkalkfarbe, flüssig
Ergiebigkeit: ca. 40 qm / Eimer (Verbrauch ca. 150-250 g / qm)
(je nach Beschaffenheit des Untergrunds)

Besondere Hinweise:

Der Untergrund muss ausreichend saugfähig, fest, gleichmäßig strukturiert, sowie frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen, Staub und Trennmitteln sein. Nicht auf salzbelastete Untergründe auftragen. Tapetenkleisterrückstände müssen

rückstandslos entfernt werden. Unterschiede z. B. in Struktur oder der Saugfähigkeit führen zu unterschiedlichen Glanzgraden bzw. bei Einfärben zu unterschiedlicher Farbintensität. Die Luft- und / oder Objekttemperatur muss **über 5 °C** liegen. Die Luftfeuchtigkeit muss dauerhaft **unter 60 %** liegen. Für eine ausreichende **Lüftung** ist zu sorgen. HP 9100PM karbonisiert nur bei ausreichender Frischluftzufuhr (CO²-Zutritt) und nicht zu niedriger Temperatur.

HP 9100PM darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verwendet werden.

- Verpackungseinheit:** in Eimern zu je 12,5 kg, 32 Eimer / Palette
Gewicht: ca. 400 kg / Palette
- Lagerung:** frostfrei, bei geschlossener Verpackung mind. 12 Monate haltbar
- Qualitätsüberwachung:** HP 9100PM wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.
- Sicherheitshinweise:** Aufgrund der starken Alkalität Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage unter: info@hessler-kalkwerk.de, oder unter: 06222/9275-0. Wir beraten Sie gerne!

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Schreibfehler und Änderungen vorbehalten.