

Geprüfte
Baustoffe aus
natürlichen und
nachwachsenden
Rohstoffen...

Das Hessler Kalksystem.

Hessler

KALK & PUTZ

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 062 22/92 75-0

HP 9600 Biogrund fein

Zusammensetzung: (Volldeklaration)

HP 9600 besteht aus Weißkalkhydrat, Tonmehl, Kasein, Marmormehl, Cellulosefasern und Methylcellulose. Enthält kein Titanoxid.
HP 9600 enthält keine Konservierungsstoffe und ist hoch diffusions-offen.

Anwendungsbereich:

HP 9600 findet Verwendung als **Grundierung** für den Innenbereich. Durch seine Eigenschaften zur Regulierung des Saugverhaltens und durch die fehlende Körnung ist er besonders als Untergrundvorbereitung für **Farbanstriche** geeignet. Unter anderem einsetzbar auf Trockenbauplatten und vorhandenen saugfähigen Untergründen (Kalk, Kalk-Zement, Gips, Lehm, etc.).

Verarbeitung:

Den Eimerinhalt mit **ca. 7 Liter Wasser** vermengen und knotenfrei verrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Hierfür einen geeigneten Rührquirl verwenden. Ca. 30 Minuten stehen lassen und erneut aufrühren. Die Verarbeitung erfolgt mit einer Rolle oder einem Quast. Die **Trocknungszeit** beträgt ca. 24 Stunden (abhängig von z. B. Temperatur und Luftfeuchte). Farbspritzer auf Umgebungsflächen sofort mit Wasser anlösen und entfernen.

Materialbedarf:

Der Eimerinhalt von 5,0 kg ergibt ca. 10 Liter Flüssiggrundierung.
Ergiebigkeit: ca. 35 qm / Eimer (Verbrauch ca. 200 - 350 g / qm)
(je nach Beschaffenheit des Untergrunds)

Besondere Hinweise:

Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds ist die DIN 18550 und DIN 18350 zu beachten. Der Putzgrund muss saugfähig, trocken und frei von Staub oder losen Resten sein. Tapeten und Putzvliese, sowie alte Tapetenkleister- oder Schalölreste rückstandslos entfernen. Für den Außenbereich nicht geeignet. Die Luft- und / oder Objekttemperatur muss **über 5 °C** liegen. Für eine ausreichende **Lüftung** ist zu sorgen.

HP 9600 darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verwendet werden.

- Verpackungseinheit:** in Eimern zu je 5,0 kg, 24 Eimer / Palette
Gewicht: ca. 120 kg / Palette
- Lagerung:** trocken, bei geschlossener Verpackung mind. 12 Monate haltbar
- Qualitätsüberwachung:** HP 9600 wird laufend im Werkslabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.
- Sicherheitshinweise:** Aufgrund der starken Alkalität Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage unter:
info@hessler-kalkwerk.de, oder unter: 06222/9275-0. Wir beraten Sie gerne!

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Schreibfehler und Änderungen vorbehalten.