

Hessler Münchner Rauhputz

- Zusammensetzung:** Hessler Münchner Rauhputz ist ein Mörtel der Mörtelgruppe PII nach DIN 18550 (CR CSII nach EN 998-1). Er setzt sich zusammen aus Bindemittel nach DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1, Sandzuschlägen und Zusatzmitteln. Hessler Münchner Rauhputz wird in den Körnungen 2 und 3mm hergestellt.
- Anwendungsbereich:** Hessler Münchner Rauhputz ist ein dekorativer und schützender Oberputz für innen und außen.
- Untergrund:** Hessler Münchner Rauhputz kann auf allen geeigneten und tragfähigen Putzgründen nach dem Auftrag von Putzhaftgrund aufgebracht werden. Sehr stark saugende und stark sandelnde Untergründe mit Tiefengrund verfestigen. Gipskartonplatten sind mit Sperrgrund vorzustreichen.
- Verarbeitung:** Hessler Münchner Rauhputz kann mit allen gängigen Mischpumpen und Putzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Bei maschineller Verarbeitung empfiehlt es sich, die Maschine auf halbe Leistung umzurüsten. Konsistenz mit ca. 6-8 Liter Wasser je Sack einstellen. Der gesamte Materialbedarf für eine Fläche ist in einem Arbeitsgang vorzubereiten. Hessler Münchner Rauhputz in Kornstärke auftragen und sofort mit Styropor- oder Plastikscheibe kreisförmig, waag- oder senkrecht reiben. Um Farbtonunterschiede und Anstöße zu vermeiden, müssen Putzflächen in einem Arbeitsgang ohne Unterbrechung von Eck zu Eck fertig gestellt werden. Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 5°C liegen. Der frische Putz ist vor Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Wind, Regen) zu schützen. Es gelten die Vorschriften der DIN 18550. Bei der Farbauswahl ist zu berücksichtigen, dass die Art sowie die Struktur des Oberputzes die subjektive Farbwahrnehmung beeinflussen. Farbabweichungen können durch die unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrundes sowie bei feuchter, nasskalter Witterung oder bei starker Sonneneinstrahlung während der Ausführung entstehen. Eine Gewähr für Farbgleichheit zwischen Farbmuster und fertigem Edelputz kann deshalb nicht übernommen werden. Korrekturen können mit Egalisationsfarbe vorgenommen werden.
-

Hessler Kalkwerke GmbH

69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 0 62 22 / 9 27 50 · Fax 92 75 50

- Materialbedarf:** ca. 8,5-10 m² pro Sack, je nach Körnung
- Besondere Hinweise:** Hessler Münchner Rauhputz darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verwendet werden.
- Lieferung:** in Säcken zu je 30 kg
- Lagerung:** trocken, bei geschlossener Verpackung ca. 3 Monate
- Qualitätsüberwachung:** Hessler Münchner Rauhputz wird laufend auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.
- Kennzeichnung:** Xi, reizend
- Sicherheitshinweise:** Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.

Stand Januar 2002
