

Geprüfte  
Baustoffe aus  
natürlichen und  
nachwachsenden  
Rohstoffen...

**Hessler**

KALK & PUTZ

# Das Hessler Kalksystem.

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 062 22/92 75-0



## Punisches Wachs

**Anwendungsbereich:** Punisches Wachs wird als matte, oder nach dem Polieren, als glänzende **Oberflächenbeschichtung** für geglättete Hessler Kalk-Oberputze eingesetzt (z. B. Kalkglätte, Marmorino, geglätteter Kalk-Filzputz, Tadelakt, etc.).

**Verarbeitung:** Punisches Wachs mit der **Venezianerkelle**, Kunststoff-Glättekelle, oder der Japanspachtel auftragen. Nach ca. 1-4 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchte) kann bei Bedarf ein zweiter Auftrag erfolgen. Nach dem Ablüften kann das Wachs mit einem **weichen Tuch** oder einer Poliermaschine **poliert** werden. **Hinweis:** die Poliermaschine kann aufgrund zu hoher Drehzahl und / oder zu hohem Andruck die Oberfläche beschädigen.

**Materialbedarf:** ca. 30 ml Wachs / qm

**Besondere Hinweise:** Die zu verarbeitende Oberfläche muss trocken und frei von Staub sein. Wachs erst **nach frühestens 2 Wochen Standzeit** des Kalkputzes aufbringen. Die Luft- und / oder Objekttemperatur muss **über 5 °C** liegen. Werkzeug und Gefäße mit warmem Wasser reinigen.

**Gebinde:** 250 ml / 500 ml / 1.000 ml

**Lagerung:** Punisches Wachs ist kühl, trocken und verschlossen zu lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar, geöffnete Gebinde innerhalb von ca. 12 Monaten verbrauchen.

**Sicherheitshinweise:** R 36 Reizt die Augen  
R 41 Gefahr ernster Augenschäden

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage unter: [info@hessler-kalkwerk.de](mailto:info@hessler-kalkwerk.de), oder unter: 06222/9275-0. Wir beraten Sie gerne!

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Schreibfehler und Änderungen vorbehalten.