

HP 10 Vorspritzmörtel

- Zusammensetzung:** HP 10 Vorspritzmörtel ist ein Werk trockenmörtel der Mörtelgruppe CS IV nach EN 998-1 auf der Basis von Zement, Kalksteinkörnungen und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitung und Haftung.
- Anwendungsbereich:** HP 10 wird verwendet zur Herstellung eines warzenförmigen oder volldeckenden Spritzbewurfs.
- Verarbeitung:** HP 10 kann von Hand oder mit der Maschine verarbeitet werden. Die Auftragsstärke soll 5mm nicht überschreiten.
- Materialbedarf:** Der Sackinhalt von 25 kg ergibt ca. 16l Nassmörtel; dies ist ausreichend für ca. 5 m² volldeckend bzw. ca. 8 m² halbdeckend.
- Besondere Hinweise:** Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds sind die DIN 18350 u. 18550 zu beachten. Der Putzgrund muss saugfähig und frei von Staub, Schalöl und anderen Trennmitteln sein. Besonders stark saugender Putzgrund ist zu isolieren. Ungeeignete Putzflächen (z.B. Holz- und Eisenteile, glatter Beton, Stoßfugen von Bauelementen, Styrodurplatten) sind mit einem Putzträger zu überspannen. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5° C liegen. Bevor weitergearbeitet wird ist auf eine ausreichende Standzeit zu achten.
HP 10 darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verarbeitet werden.
- Lieferung:** in Säcken zu je 25 kg
- Lagerung:** trocken, bei geschlossener Verpackung ca. 3 Monate
- Qualitätsüberwachung:** HP 10 wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.