

# HP 3 Zementhaftputz

- Zusammensetzung:** HP 3 ist ein Werk trockenmörtel der Mörtelgruppe P III nach DIN 18550 und DIN 18557 auf der Basis von Zement, Kalk, Kalksteinkörnungen, und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitung und Haftung.
- Anwendungsbereich:** HP 3 wird verwendet zum Beschichten von Wand- und Deckenflächen. Er kann auf Putzmörtel der Mörtelgruppen P II und P III, sowie auf raugeschalteten Beton aufgetragen werden.
- Verarbeitung:** HP 3 unter Zugabe von 8 – 9 l Wasser/Sack mit dem Rührquirl anmischen und mit der Stahltraufel in einer Stärke von 5 – 10 mm aufziehen.  
Der angemachte Mörtel ist innerhalb von 1 Stunde zu verarbeiten.
- Materialbedarf:** Der Sackinhalt von 30 kg ist bei einer Putzstärke von 5/10 mm ausreichend für 4,5/2,2 m<sup>2</sup>, je nach Beschaffenheit des Untergrunds.
- Besondere Hinweise:** Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds sind die DIN 18350 u. 18550 zu beachten.  
Besonders stark saugender Putzgrund ist zu isolieren.  
Frischen Putz vor schneller Austrocknung schützen.  
Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5° C liegen.
- HP 3 darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verarbeitet werden.
- Der HP 3-Überzug soll vor dem Deckputzauftrag 1 Tag/1 mm Auftragsstärke stehen und vor dem Aufziehen leicht angehässelt werden.
- Lieferung:** in Säcken zu je 30 kg
- Lagerung:** trocken, bei geschlossener Verpackung ca. 4 Monate
- Qualitätsüberwachung:** HP 3 wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.  
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.