

Geprüfte
Baustoffe aus
natürlichen und
nachwachsenden
Rohstoffen...

Das Hessler Kalksystem.

Hessler

KALK & PUTZ

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 0 62 22/92 75-0



HP 9500 Biogrund

Zusammensetzung: (Volldeklaration)

HP 9500 besteht aus Weißkalkhydrat, Tonmehl, Kasein, Marmorkörnung, Marmormehl, Cellulosefasern und Methylcellulose.

Korn: 0,5 mm. Enthält kein Titanoxid.

HP 9500 enthält keine Konservierungsstoffe und ist hoch diffusions-offen.

Anwendungsbereich:

HP 9500 findet Verwendung als **Grundierung** für den Innenbereich. Durch seine Eigenschaften zur **Regulierung des Saugverhaltens** ist er besonders zur Vorbereitung unterschiedlicher Untergründe geeignet. Unter anderem einsetzbar auf **Trockenbauplatten** und vorhandenen saugfähigen Untergründen (Kalk, Kalk-Zement, Gips, Lehm, etc.). Kann auch als Lage zwischen Grund- und Oberputz verwendet werden um z. B. die Gefahr von Durchscheinen des Untergrunds zu verringern. Ebenfalls als Grundierung für Kalk-Haftputz, Kalk-Oberputz und Kalk-Streichputz geeignet.

Verarbeitung:

Den Eimerinhalt mit **ca. 7 Liter Wasser** vermengen und knotenfrei verrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Hierfür ein geeignetes Rührwerk verwenden. Aufsätze für Bohrmaschinen etc. sind **ungeeignet**. Ca. 30 Minuten stehen lassen und erneut aufrühren. Die Verarbeitung erfolgt mit einer Rolle, oder einem Quast. Die **Trocknungszeit** beträgt ca. 24 Stunden (abhängig von z. B. Temperatur und Luftfeuchte). Farbspritzer auf Umgebungsflächen sofort mit Wasser anlösen und entfernen.

Materialbedarf:

Der Eimerinhalt von 7,1 kg ergibt ca. 10 Liter Flüssiggrundierung.
Ergiebigkeit: ca. 35 qm / Eimer (Verbrauch ca. 200 - 350 g / qm)
(je nach Beschaffenheit des Untergrunds)

Besondere Hinweise: Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds ist die DIN 18550 und DIN 18350 zu beachten. Der Putzgrund muss saugfähig, trocken und frei von Staub, oder losen Resten sein. Tapeten und Putzvliese, sowie alte Tapetenkleister- oder Schalölreste rückstandslos entfernen. Für den Außenbereich nicht geeignet. Die Luft- und / oder Objekttemperatur muss **über 5 °C** liegen. Für eine ausreichende **Lüftung** ist zu sorgen.

HP 9500 darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verwendet werden.

Verpackungseinheit: in Eimern zu je 7,1 kg, 24 Eimer / Palette
Gewicht: ca. 170 kg / Palette

Lagerung: trocken, bei geschlossener Verpackung mind. 12 Monate haltbar

Qualitätsüberwachung: HP 9500 wird laufend im Werkslabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Sicherheitshinweise: Aufgrund der starken Alkalität Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage unter: info@hessler-kalkwerk.de, oder unter: 06222/9275-0. Wir beraten Sie gerne!

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Schreibfehler und Änderungen vorbehalten.